


تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
شماره: ۷۵۱۶/۰۱-۴۵۹
پیوست: یک برگ

مدیریت محترم شرکت ایمن تهران

با سلام

احتراما بازگشت به نامه شماره الف/ت/۱۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ بدینوسیله نتایج آزمون یک نمونه پارچه ارسالی به شرح گزارش آزمون به شماره انحصاری (۱-۲) ۰۱-۹-۱۷ پیوست را به استحضار می‌رساند.

با تقدیم احترام
شرکت مشاورین نیک تکس

محمد نیک پنجه

درخواست کننده: شرکت ایمن تهران
شماره و تاریخ درخواست: الف/ت/۱۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
محل نمونه برداری: □ خط تولید □ انبار □ بازار □ سایر
نوع استاندارد: □ اجباری □ تشویقی □ تطبیقی
تاریخ نمونه برداری: --
تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
هزینه آزمون: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام و نوع فرآورده: پارچه سبز
نام تجاری:
نام شرکت / واحد تولیدی:
صاحب کالا / شماره کوتاه / بلمپ / کد پیگیری:
تاریخ تولید / سری ساخت / شماره لات:
کد نمونه:
آدرس مشتری: تهران - بلوار کشاورز -
نام آزمایشگاه نیکتکس
استاندارد مرجع: طبق درخواست

ردیف	ویژگی شرح آزمون	روش آزمون	نتیجه آزمون
۱	اشتعال پذیری نمونه در جهت افقی - در جهت تار	ISIRI 6915	طول سوختگی: ۱ سانتیمتر زمان قرارگیری در معرض شعله: ۱۵ ثانیه زمان اشتعال: ۴ صدم ثانیه زمان فروزندگی: ندارد
۲	اشتعال پذیری نمونه در جهت افقی - در جهت پود	ISIRI 6915	طول سوختگی: ۱/۳ سانتیمتر زمان قرارگیری در معرض شعله: ۱۵ ثانیه زمان اشتعال: ۸ صدم ثانیه زمان فروزندگی: ندارد
۳	اشتعال پذیری نمونه در جهت عمودی - در جهت تار	ISIRI 6915	طول سوختگی: ۳ سانتیمتر زمان قرارگیری در معرض شعله: ۱۵ ثانیه زمان اشتعال: ۳ صدم ثانیه زمان فروزندگی: ندارد
۴	اشتعال پذیری نمونه در جهت افقی - در جهت پود	ISIRI 6915	طول سوختگی: ۳/۴ سانتیمتر زمان قرارگیری در معرض شعله: ۱۵ ثانیه زمان اشتعال: ۷ صدم ثانیه زمان فروزندگی: ندارد
توضیحات:			
آزمایش کننده:	تایید کننده: مدیر کیفیت	مدیریت:	

به نام خدا
نتیجه آزمون
شماره انحصاری: (۱) ۱۷-۹-۰۱



نام و نوع فرآورده: پارچه سبز
نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا / شماره کوتاژ / پلمپ / کد پیگیری:

تاریخ تولید / سری ساخت / شماره لات:

کد نمونه:

آدرس مشتری: تهران - بلوار کشاورز -

نام آزمایشگاه نیک تکس

استاندارد مرجع: طبق درخواست ۱۹۴۴

درخواست کننده: شرکت ایمن تهران
شماره و تاریخ درخواست: الف/ت/۱۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
محل نمونه برداری: □ خط تولید □ انبار □ بازار □ سایر
نوع استاندارد: □ اجباری □ تشویقی □ تطبیقی
تاریخ نمونه برداری: --
تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
هزینه آزمون: ۷,۴۸۰,۸۳۳ ریال

ردیف	ویژگی شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	روش آزمون		
				بحرانی	عمده	جزئی
۱	جنس	٪۱۰۰ سلولزی	٪۱۰۰ پنبه	INSO 19902		
۲	ثبات رنگ در برابر مالش درجه لکه گذاری	حداقل ۴	خشک ۵ مرطوب ۵	INSO 204		
۳	ثبات رنگ در برابر نور	حداقل ۵	۳	INSO 205		
۴	ثبات رنگ در برابر شستشو درجه تغییر رنگ درجه لکه گذاری روی پارچه پلی استر همراه درجه لکه گذاری روی پارچه پنبه همراه	حداقل ۴	۵ ۵ ۵	INSO 10076		
۵	استحکام تا حد پارگی (نیوتن)	در جهت تار ۱۰۰۰ در جهت پود ۶۵۰	در جهت تار ۱۷۲۵ در جهت پود ۶۷۸ CV%=۹/۱۳ CV%=۷/۵	INSO 1147		
۶	تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد (درصد)	±۲	در جهت تار ٪۰ در جهت پود ٪۰	ISIRI 1242		
۷	وزن متر مربع (گرم)	بیشتر از ۲۸۰	۴۳۰/۴۸	ISIRI 1148		

توضیحات:

آزمایش کننده:	تایید کننده: مدیر کیفیت	مدیریت:
---------------	-------------------------	---------

نمونه برداری توسط مشتری انجام گرفته است.

نتیجه آزمون تنها در خصوص نمونه ارسالی صادق می باشد.

گزارش آزمون بدون امضاء و مهر برجسته فاقد اعتبار بوده و تکثیر آن با اطلاع آزمایشگاه امکان پذیر می باشد.

مدت زمان نگهداری نمونه شاهد توسط آزمایشگاه حداکثر ۳ ماه بعد از اعلام نتیجه آزمون بوده و پس از آن آزمایشگاه تعهدی در قبال نگهداری و عودت نمونه نخواهد داشت.